

**ESPECIFICACIONES****CERA-04144-CERA BASE PARA VELAS DE MASAJE GV-03****CERA GV-03**

| MÉTODO DE TEST          | UNIDAD  | MÉTODO     | ESPECIFICACIÓN |
|-------------------------|---------|------------|----------------|
| Punto de solidificación | °C      | ASTM D938  | 57-59          |
| Penetración 25°C        | 1/10 mm | ASTM D1321 | 4-8            |
| Acidez                  | MgKOH/g | ISO 660    | Máx. 0,1       |
| Viscosidad 100°C        | Mm2/s   | ASTM D445  | 3,5-4,5        |
| Color Saybolt           |         | ASTM D156  | Mín. 26        |
| Color visual            |         |            | blanco         |
| RAL GZ 041              |         |            | Conforme       |
| Contenido C18           |         |            | >98            |

**Descripción de Producto:** Cera en perlas de color blanquecino

**Aplicación:** El material está basado 100% en recursos naturales de crecimiento sostenible.

Recomendado para todo tipo de velas. Puede ser utilizado para la producción de velas naturales 100%.

**NOTA:** Se recomienda hacer alguna prueba antes de usar el producto para necesidades específicas.

**Atención:**

Se recomienda hacer pruebas previas antes de usar el producto para las necesidades específicas de los clientes.

