

## FICHA TÉCNICA

### CERA EN ESCAMAS PARA VELAS EN VASO

| Características | Unidades | Método   | Valor   |
|-----------------|----------|----------|---------|
| Presentación P  |          |          | Escamas |
| Color           |          |          | Blanco  |
| Punto de fusión | °C       | ASTM 087 | 42 - 48 |

#### Propiedades

Cera de palma aditivada, que evita la contracción de la cera, color blanco y sin olores. Totalmente compatible con aromas destinados a la fabricación de vela. Combustión correcta.

#### Manipulación

De cara a un óptimo rendimiento, se aconseja tener el producto, una vez fundido, perfectamente agitado.

La temperatura óptima de llenado es de 75-80°C