

CERA DE SOJA

FICHA TÉCNICA

TESTS TESTES	METHODS MÉTODOS	UNIT UNIDADES	SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN
MELTING POINT PUNTO DE FUSIÓN	ASTM D 127	°C	46 – 52
COLOR COLOR	VISUAL	-	WHITE OFF <i>Blanco Off</i>
VISCOSIDAD VISCOSIDAD	ASTM D 445	CSt	6 – 15
NEEDLE PENETRATION PENETRACIÓN	ASTM D 1321	1/10 MM	40 – 68
IMPURITY IMPUREZAS	GB/T 5529	%	< 0.1
APPEARANCE FORMATO	PEARLS <i>Perlass</i>		
PACKAGING OPTIONS OPCIONES EMBALAJE	20 Kg BOX / <i>Cajas</i>		

STORAGE / ALMACENAJE:

EN: When stored in its original packaging, in an enclosed area and protected from moisture, from extreme temperatures or contamination, this product is estimated to be stable for more than 2 years from the date of manufacture.

ES: Cuando almacenado en su embalaje original, en un ambiente seco protegido de la humedad, de temperaturas extremas y de contaminación, se estima que este producto permanezca estable al menos 2 años a partir de la fecha de fabricación.