

FICHA TÉCNICA

Colorante para velas marrón caramelo, Pigmento

Especificacion;Specification:	Minimo;Minimum	Maximo;Maximum
CaCo3	15%	35%
Fe2O3	65 %	80 %
Materia Volatil a 105°C Volatile matter at 105 °C	0.3 %	0.5 %
Sales solubles en agua Water solubles salts	0.6 %	0.8 %
Residuo en tamiz de 45 Micras Sieve residue on 45 Microns	0.12 %	1'5 %
Poder de coloracion Tint strength	86 %	95 %
PH	3.5	7.5
Densidad Density	4.8	
Absorcion de Aceite Oil Absortion	35	

NOTA: Es recomendable que el cliente haga sus propias pruebas para satisfacer sus necesidades específicas.