

FICHA TÉCNICA

Colorante para velas pardo, Pigmento

Especificacion; Specification:	Mínimo; Minimum	Máximo; Maximum
CaCo3	20%	40%
Fe2O3	60 %	80 %
Materia Volatil a 105°C	0.3 %	0.5 %
Volatile matter at 105 °C		
Sales solubles en agua	0.6 %	0.8 %
Water solubles salts		
Residuo en tamiz de 45 Micras	0.12 %	1'5 %
Sieve residue on 45 Microns		
Poder de coloracion	86 %	95 %
Tint strength		
PH	3.5	7.5
PH		
Densidad	4.8	
Density		
Absorcion de Aceite	35	

NOTA: Es recomendable que el cliente haga sus propias pruebas para satisfacer sus necesidades específicas