Gran Velada
Materiales para tu creatividad

CERA PARA VELAS DE MASAJE

FICHA TÉCNICA

TESTS TESTES	**METHODS** MÉTODOS	**UNIT** UNIDADES	**SPECIFICATION** ESPECIFICACIÓN
MELTING POINT PUNTO DE FUSIÓN	ASTM D 127	ºC	46 – 52
COLOR *COLOR*	VISUAL	-	WHITE OFF *Blanco Off*
VISCOSIDAD VISCOSIDAD	ASTM D 445	CSt	6 – 15
NEEDLE PENETRATION PENETRACIÓN	ASTM D 1321	1/10 MM	40 – 68
IMPURITY IMPUREZAS	GB/T 5529	%	< 0.1
APPEARANCE FORMATO	PEARLS *Perlass*		
PACKAGING OPTIONS OPCIONES EMBALAJE	20 Kg BOX / *Cajas*		

STORAGE */ ALMACENAJE:*

EN: When stored in its original packaging, in an enclosed area and protected from moisture, from extreme temperatures or contamination, this product is estimated to to be stable for more than 2 years from the date of manufacture.

ES: *Cuando almacenado en su embalaje original, en un ambiente seco protegido de la humedad, de temperaturas extremas y de contaminación, se estima que este producto permanezca estable al menos 2 años a partir de la fecha de fabricación.*