

## FICHA TÉCNICA

### ESTEARINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
ENSAYOS	UNIDAD	VALORES
Color	-----	Marfil
Penetración a 25°C	1/10mm	6,0 máx.
Viscosidad Cinemática a 100°C	cst	5,0 tip
Punto de Solidificación	°C	53-57

**APLICACIÓN:** Industria cerera

**PROPIEDADES:** Mezclada con cera de petróleo (parafina) actúa como fijador del color y absorbe el aceite de parafina.

**NOTA IMPORTANTE:**

Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos en cada aplicación concreta.