

FICHA TÉCNICA

Colorante para velas azul ultramar, pigmento

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Pigmento Azul fabricado en base a pigmentos de ftalocianina

C.I.:	PIGMENTO AZUL 8
ABSORCIÓN DE ACEITE:	20 +- 5%
PESO ESPECÍFICO:	2,7 +- 0,1
PH (SOLUCIÓN ACUOSA 10%)	9,0
VOLÁTILES:	1,5 % MAX.
DENSIDAD APARENTE	0,70 +- 0.1

ESTABILIDADES Y RESISTENCIAS

ESTABILIDAD A LA TEMPERATURA	300°C/ 5 MIN.
------------------------------	---------------

SOLIDEZ A LA LUZ:	TONO LLENO/REBAJADO	8
ACIDOS (5% HCL)		5
ÁLCALIS (5% NaOH)		5

Para una buena conservación del producto se han de mantener los envases bien cerrados, así como en lugares frescos y secos.

La manipulación de este producto requiere tomar las medidas de higiene en el trabajo y precauciones habituales en el empleo de productos químicos.

NOTA: La información aquí contenida se basa en el estado de nuestros conocimientos actuales. Es responsabilidad del usuario decidir la aplicación específica del producto y las consecuencias que ello pudiera llevar.