

FICHA TÉCNICA

COLORANTE PARA VELAS MARRÓN CHOCOLATE, PIGMENTO

Producto: OXIDO DE HIERRO MARRON OSCURO

Especificación (Specification)	Mínimo (Minimum)	Máximo (Maximum)
Fe ₂ O ₃	90 %	95 %
Materia Volátil a 105°C (Volatile Matter at 105°C)	0'4 %	0'6 %
Sales solubles en agua (Water solubles salts)	0'1 %	0'3 %
Residuo en tamiz de 45 Micras (Sieve residue on 45 Microns)	0'1 %	0'35 %
Poder de coloración	95 %	97 %

(Tint strength)

PH

5

8

Densidad

4'2

(Density)

Absorción de Aceite

27

NOTA: Es recomendable que el cliente haga sus propias pruebas para satisfacer sus necesidades específicas.